



KEIM Concretal[®]-Aditivo especial (Spezialvergütung)

1. Descripción de producto

Dispersión sintética soluble en agua, para masillas cementosas.

2. Areas de aplicación

Aditivo para el agua de amasado de KEIM Concretal- Masilla fina, para preparar una lechada para tapar coqueas.

3. Indicaciones de aplicación

Preparación del soporte

El soporte debe estar firme, limpio y exento de partículas sueltas, polvo, aceite y otras sustancias que impidan la adherencia. Generalmente, el soporte debe prepararse con chorro de arena. En caso necesario, debe humedecerse previamente, pero nunca debe estar saturado con agua.

Aplicación

Proporción de mezcla a aprox. 20° C:

Lechada para tapar coqueas:

25 kg de masilla en polvo KEIM Concretal-Masilla fina

4,5 lt de agua

1,5 lt de KEIM Concretal-Aditivo especial

KEIM Concretal-Aditivo especial se añade primero al agua de amasado y se mezcla, posteriormente se añade y se mezcla la masilla.

La lechada se aplica a cepillo.

Según las condiciones de soporte y temperatura, se recomienda realizar pruebas previas.

Condiciones de aplicación

A partir de 8° C de ambiente y soporte, hasta 30° C de ambiente y soporte.

Consumo

Aprox. 60 ml por m² y mm de lechada.

Trabajos posteriores

Como pronto al cabo de 5 días, a 20° C.

En caso de tendidos completos o tendidos rascados sobre soportes difíciles con KEIM Concretal-Masilla fina, puede añadirse KEIM Concretal-Aditivo especial para mejorar la adherencia al soporte.

En caso de tendidos muy finos o tendidos rascados, es recomendable añadir siempre KEIM Concretal-Aditivo especial. Para ello, 1 lt de agua de amasado (sobre la cantidad necesaria para 25 kg de masilla) se sustituye por KEIM Concretal-Aditivo especial:

25 kg KEIM Concretal-Feinspachtel,

3,5 lt de agua

1 lt KEIM Concretal-Aditivo especial

4. Presentación

Envases de 5 lt

5. Conservación

En envase original y lugar fresco, seco y protegido contra heladas, 12 meses

6. Señalización de peligrosidad

Contiene triisobutilfosfato.

Puede provocar reacciones alérgicas.

7. Gestión de residuos

Catálogo europeo de residuos: nº 08 01 12

Llevar al reciclaje sólo los envases totalmente vacíos.

8. Indicaciones

Las superficies que no se vayan a tratar (p.ej. vidrio, piedra natural, cerámica, madera etc.) deben protegerse con medidas adecuadas. Lavar las salpicaduras en zonas adyacentes inmediatamente con abundante agua. Proteger los ojos y la piel contra salpicaduras. Guardar fuera del alcance de los niños.

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.

