



KEIM Contact-Plus-Grob

1. Descripción de producto

KEIM Contact-Plus-Grob es una pintura de fondo para la renovación, con cargas de mayor granulometría, a base de silicato con aditivos de acrilatos puros, fibras de vidrio y cargas seleccionadas en formas y granulometrías equilibradas.

2. Areas de aplicación

KEIM Contact-Plus-Grob se emplea como pintura-puente a fin de preparar los recubrimientos orgánicos firmes para la posterior aplicación de pinturas KEIM de dispersión de silicato y/o para igualar diferencias de textura del soporte y rellenar fisuras capilares hasta máx. 1 mm de ancho. No debe aplicarse sobre pinturas elásticas ni pinturas saponificables (p.ej. determinadas pinturas al aceite).

3. Características

- Puente de unión entre el soporte antiguo orgánico y la posterior pintura KEIM de dispersión de silicato
- Rellena fisuras (hasta un ancho máx. de 1 mm)
- Iguala texturas
- No forma película
- Resistente a los rayos UV
- Ignífuga

Datos característicos

- Peso específico: aprox. 1,70 g/cm³
- Resistencia a la difusión del vapor de agua: sd = 0,02 m
- Granulometría máxima: 1 mm
- pH: aprox. 11,4

Tonalidad

Blanco

4. Indicaciones de aplicación

Preparación del soporte

El soporte debe estar sano, seco, limpio y libre de grasas y polvo. Las partículas sueltas de pinturas antiguas orgánicas y la suciedad, deben ser eliminadas con sistemas mecánicos o con agua a presión. Los desperfectos se enmasillarán con Masilla de silicato KEIM Spachtel, Masilla aligerada KEIM Leichtspachtel o Masilla fina KEIM Concretal-Feinspachtel. En las zonas a enmasillar, debe eliminarse por completo la pintura antigua.

Aplicación

KEIM Contact-Plus-Grob se aplica en soportes no absorbentes siempre sin diluir, de forma homogénea y en cruzado, a cepillo.

En soportes absorbentes, puede diluirse según necesidad, hasta un máximo del 10% (10 kg de pintura y 2,5 lt de diluyente), con KEIM Fixativ, KEIM Spezial-Fixativ, KEIM Soldalit-Fixativ o KEIM Concretal-Fixativ.

Pintura posterior

KEIM Contact-Plus-Grob debe ser acabado siempre con dos manos de pintura, p.ej. KEIM Granital, KEIM Soldalit o KEIM Concretal-W; p.ej.:

Mano intermedia con KEIM Granital diluido (máx. 2 lt de KEIM Spezial-Fixativ para 10 kg de pintura)

Mano de acabado con KEIM Granital sin diluir.

KEIM Contact-Plus-Grob puede matizarse con hasta 10% de KEIM Granital, KEIM Soldalit, KEIM Concretal-W o concentrados de color KEIM.

Condiciones de aplicación

Temperatura de ambiente y soporte > + 5° C. No aplicar con incidencia directa del sol, ni en superficies recalentadas por el sol. Proteger las superficies durante y después de la aplicación contra la incidencia directa del sol, contra viento y lluvia.

Tiempos de secado

Entre las distintas manos de pintura debe respetarse un tiempo de secado mínimo de 12 horas.

Consumo

En soporte liso y no absorbente, para una mano aprox. 0,5 kg/m² de KEIM Contact-Plus-Grob.

En soporte liso y absorbente, aprox. 0,6 kg/m² de KEIM Contact-Plus-Grob.

Los consumos indicados son valores orientativos, variables en función de las características del soporte y de la forma de aplicación. Los consumos exactos sólo pueden determinarse mediante pruebas en obra.

Limpieza de herramientas

Inmediatamente después del uso con agua.

5. Presentación

Envases de 5 kg y 25 kg.

6. Conservación

12 meses en lugar fresco, protegido contra las heladas, y envase cerrado. Proteger contra el calor y la incidencia directa del sol.

7. Señalización de peligrosidad

No procede

8. Señalización para el transporte

No procede

9. Gestión de residuos

Catálogo de residuos Europeo: nº. 08 01 12

Llevar al reciclaje sólo los envases totalmente vacíos

10. Indicaciones

Las superficies que no se vayan a pintar (p.ej. vidrio, piedra natural, cerámica, madera etc.) deben protegerse con medidas adecuadas. Lavar las salpicaduras en zonas adyacentes inmediatamente con abundante agua. Proteger los ojos y la piel contra salpicaduras. Guardar fuera del alcance de los niños.

Código de producto: M-SK 01

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.

