



### 1. Descripción de producto

KEIM Innotop es una pintura de interiores lista al uso, a base de sol-silicato, según DIN EN 13 300 (cumple también las exigencias de la norma DIN 18.363, 2.4.1 "pintura de dispersión de silicato").

### 2. Áreas de aplicación

KEIM Innotop es adecuada para todos los soportes habituales en paredes y techos de interior. KEIM Innotop es especialmente adecuada para la aplicación en paramentos nuevos y para renovaciones de interior en fábricas, viviendas y oficinas. No son adecuados como soporte las superficies con eflorescencias de sales, los lacados ni madera.

### 3. Características

- Extraordinaria cubrición
- Acabado homogéneo
- Muy fácil de aplicar
- Altamente transpirable
- Ignífuga
- Poca tensión superficial
- Ecológicamente intachable
- Superficie mate-sedosa
- Libre de disolventes y plastificantes
- No perjudicial para la salud

#### Datos característicos

- Contenido orgánico: < 5%
- Peso específico: aprox. 1,45 g/cm<sup>3</sup>
- pH: aprox. 11
- Resistencia a la difusión del vapor de agua: sd < 0,01 m (equivale a permeabilidad al vapor de agua.) V > 2000 g/m<sup>2</sup> · d

#### Clasificación según DIN EN 13300

- Grado de brillo a 85° (según ISO 2813): muy mate
- Granulometría máxima (según EN 21524): fina
- Relación de contraste (capacidad de cubrición) (según ISO 6504-3) (con un rendimiento de 6 m<sup>2</sup>/lt): clase 1

- Resistencia a la fricción en húmedo (según EN ISO 11998): clase 3 (equivale a "lavable" según DIN 53778)

### Tonalidades

Blanco y tonos de la carta KEIM Palette exclusiv. Sólo puede ser matizada en fábrica.

### 4. Indicaciones de aplicación

#### Preparación del soporte y aplicación

El soporte debe estar sano, firme, seco, limpio y libre de polvo y grasas. Temperatura de soporte y ambiente durante la aplicación y el secado > +5° C.

Los enmasillados en base yeso no requieren tratamiento previo.

Para optimizar la homogeneidad de la superficie antes de aplicar pintura, especialmente en condiciones de luz difíciles, puede aplicarse un tratamiento previo con KEIM Soliprim. En situaciones de luz rasante, debe asegurarse una preparación adecuada del soporte, el uso de herramientas adecuadas y mayor cuidado en la aplicación.

KEIM Innotop puede aplicarse a cepillo, rodillo o airless (boquilla: 0,64 mm ó 0,025 pulgadas; más información en nuestra Ficha Técnica sobre aplicación con airless). El producto se diluirá exclusivamente con agua.

#### Mano de fondo:

Diluir 10 lt de KEIM Innotop con máx. 1 lt de agua limpia.

#### Mano de acabado:

Aplicar KEIM Innotop sin diluir.

#### Tiempos de secado:

Con condiciones climáticas normales (20°C y 65% de humedad relativa), debe respetarse un tiempo de secado entre manos de aprox. 6 horas.

#### Consumo

En soporte liso, se necesitan aprox. 125 - 150 ml de KEIM Innotop por m<sup>2</sup> y mano

#### Limpieza de herramientas

Inmediatamente después del uso con agua.

## 5. Presentación

Envases de 5 y 15 lt

## 6. Conservación

12 meses en envase cerrado y lugar fresco, protegido contra heladas. Proteger del calor y de la incidencia directa del sol.

## 7. Señalización de peligrosidad

no procede

## 8. Señalización para el transporte

no procede

## 9. Gestión de residuos

Catálogo europeo de residuos: n° 08 01 12.

Llevar al reciclaje sólo los envases totalmente vacíos.

## 10. Indicaciones

Las superficies que no se vayan a pintar (p.ej. vidrio, piedra natural, cerámica, madera etc.) deben protegerse con medidas adecuadas. Lavar las salpicaduras en zonas adyacentes inmediatamente con abundante agua. Proteger los ojos y la piel contra salpicaduras. Guardar fuera del alcance de los niños.

Código de producto: M-SK 01

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.



KEIM-ECOPAINT IBERICA S.L.

C/Octavi Lecante 55  
Pol. Ind. Can Magarola  
08100 Mollet del Vallès

Tel.: 902 400 570  
Fax.: 932 191 455

[info@keim.es](mailto:info@keim.es)  
[www.keim.es](http://www.keim.es)