



KEIM Reversil®-Schlämme

Pintura de fondo reversible con cargas, para interiores

1. Descripción del producto

KEIM Reversil-Schlämme es una pintura de fondo reversible con cargas, para la protección de soportes y murales históricos en interior.

2. Areas de aplicación

Con KEIM Reversil-Schlämme pueden igualarse superficies con fisuras o diferencias de textura, p.ej. después de reparaciones de revoque. Los soportes adecuados son revoque, escayola, piedra arenisca, arenisca calcárea y pinturas antiguas bien adheridas. En combinación con los demás componentes del sistema KEIM Reversil, se pueden realizar las más variadas aplicaciones.

3. Características del producto

KEIM Reversil-Schlämme es una pintura de fondo altamente transpirable, que al igual que KEIM Reversil, puede ser eliminada con agua en un futuro sin alterar o dañar el soporte.

- Reversible, puede eliminarse lavando con agua
- Iguala texturas
- Rellena fisuras
- Altamente transpirable
- Esponjable
- Aspecto mate mineral
- Estable a la luz

Datos característicos

- Peso específico: aprox. 1,5 gr/cm³
- Permeabilidad al vapor de agua: sd > 0,03 m

Tonalidades

Blanco.

4. Indicaciones de aplicación

Preparación del soporte:

El soporte debe estar sano, seco, limpio y libre de polvo y grasa. Los soportes muy absorbentes o con contenido en yeso, pueden recibir una imprimación con KEIM Reverfix para reducir su absorción.

Aplicación:

KEIM Reversil-Schlämme se remueve bien, y se aplica a brocha, cepillo o rodillo, preferiblemente sin diluir. KEIM Reversil-Schlämme sustituye la mano de fondo con KEIM Reversil blanco, y debe ser acabada con KEIM Reversil, en cubriente o en veladura. En la mano de fondo, KEIM Reversil-Schlämme también puede ser mezclada en cualquier proporción con KEIM Reversil.

Condiciones de aplicación

Temperatura de ambiente y soporte > + 5° C.

Tiempos de secado

Entre las distintas manos de pintura se debe respetar un tiempo de secado mínimo de 12 horas.

En espacios fríos y húmedos, se necesitará un tiempo de secado más largo.

Consumo

Para una aplicación con cargas en soporte liso con absorción normal:

aprox. 0,5 kg/m² KEIM Reversil-Schlämme

Para una mano cubriente de acabado:

aprox. 0,15 lt/m² KEIM Reversil

Los valores de consumo indicados son orientativos y varían en función de las características del soporte y de la forma de aplicación. El consumo exacto sólo puede determinarse mediante pruebas en obra.

Limpieza de herramientas:

Inmediatamente después del uso con agua.

Eliminación posterior:

Mojar el paramento con abundante agua, dejar actuar unos 10 minutos, y lavar con agua limpia y cepillo.



Sustancias ajenas:

Para conservar las características especiales de KEIM Reversil-Schlämme, no deben añadirse otras sustancias.

5. Presentación

Envases de 5 y 25 kg.

6. Conservación

12 meses en envase cerrado y lugar fresco, protegido contra heladas. Proteger del calor y de la incidencia directa del sol.

7. Señalización de peligrosidad

- R 52/53: Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
- S 61: Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

8. Señalización para el transporte

no procede

9. Gestión de residuos

Catálogo europeo de residuos: n° 08 01 11.
Llevar al reciclaje sólo los envases totalmente vacíos.

10. Indicaciones de seguridad

Las superficies que no se vayan a pintar (p.ej. vidrio, piedra natural, cerámica, madera etc.) deben protegerse con medidas adecuadas. Lavar las salpicaduras en zonas adyacentes inmediatamente con abundante agua. Proteger los ojos y la piel contra salpicaduras. Guardar fuera del alcance de los niños.

Código de producto: M-DF 01

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.

