



KEIM Standardputz

1. Descripción de producto

KEIM Standardputz es un mortero normal para revocar según DIN EN 998-1, a base de cal y cemento y con pequeñas cantidades de aditivos orgánicos. KEIM Standardputz corresponde a la categoría de morteros CS II, P II según DIN V 18 550. En combinación con los morteros de enlucido KEIM y/o pinturas de silicato KEIM, se consigue un sistema de mortero y pintura adaptados entre sí.

2. Areas de aplicación

KEIM Standardputz puede emplearse como enfoscado y enlucido en exteriores, interiores y zonas húmedas. Es adecuado para revocar fábricas de albañilería a excepción de materiales aligerados altamente porosos o aislamiento térmico. En zócalos, deben usarse morteros específicos para zócalos.

KEIM Standardputz es extraordinario para su aplicación a máquina y tiene muy buena consistencia. En caso de empleo para enlucidos, puede texturarse de muchas maneras, y puede ser fratasado.

3. Características

- Granulometría: 0 – 1,3 mm
- Densidad a granel: 1,45 gr/cm³

Datos característicos según DIN EN 998-1:

- Resist. a compresión: 1,5-5.0 N/mm², CS II
- Comp. Incendio:: A 1
- Permeab. Al vapor de agua: $\mu = 7 - 10$
- Absorción de agua: W2
- Resist. a flexotracción: $\geq 0,08$ N/mm² (con aspecto de rotura A, B, C)
- Conductividad térmica
 - $\lambda_{10, dry}$: $\leq 0,83$ W/(mK) para P=50%*
 - $\leq 0,93$ W/(mK) para P=90%*
 - (valores de tabla según EN 1745)

4. Indicaciones de aplicación

Preparación del soporte

El soporte debe estar FUERTE, firme, suficientemente absorbente, limpio, libre de polvo, y rugoso. Por lo demás, son válidas las disposiciones de la DIN V 18550.

Los soportes muy absorbentes deben humedecerse previamente.

Aplicación

1 saco (35 kg) se vierte en aprox. 9,5 lt (orientativo) de agua limpia (resultan aprox. 26 lt de mortero amasado). El agua debe dosificarse de tal manera que el mortero amasado tenga consistencia estable y sea fácil de aplicar. Para la aplicación a mano, las pequeñas cantidades pueden amasarse con batidora. KEIM Standardputz también puede ser aplicado con todas las máquinas habituales de protección de mortero fino, mezcladoras continuas, etc.

Para enfoscados, se aplicará un espesor mínimo de 15 mm; para enlucidos, un mínimo de 5 mm. Para espesores de más de 20 mm y en otras condiciones desfavorables, es recomendable trabajar en varias capas, debiéndose raspar la capa anterior y respetando un tiempo de fraguado entre capas de 1 día por mm de espesor de capa.

La textura deseada se puede conseguir con llana/paleta, esponja o fratás de madera. Al realizar la textura, debe procurarse trabajar sin añadir agua, para evitar la acumulación de ligantes en superficie.

Observe: El material no debe mezclarse en exceso, en caso contrario existe riesgo de notable pérdida de dureza.

El material que haya empezado a cuajar, no se debe volver a mezclar.

Condiciones de aplicación

Temperatura de ambiente y soporte > +5°C de durante la aplicación y el secado. No aplicar al pleno sol, ni en superficies recalentadas por el sol. Proteger la superficie durante y después de la aplicación contra sol, viento y lluvia.

Tiempo de secado

1 día por mm de espesor cuando se aplicará otra capa.

El enlucido puede ser pintado al cabo de 10 días.

Tratamiento posterior

La capa fresca de revoque debe protegerse contra un secado excesivamente rápido, y en caso necesario, mantenerse humedecida durante dos días pulverizando agua. Los interiores deben calefactarse con cuidado, ya que las reacciones de endurecimiento hidráulico pueden verse afectadas por una calefacción excesivamente rápida.

Acabado

KEIM Standardputz como enfoscado:

KEIM Deckputz-historisch es idóneo como enlucido. También pueden emplearse como enlucidos KEIM

Universalputz, KEIM Universalputz-fino, KEIM Brillantputz o KEIM Silikatputz.

En caso de emplar KEIM Deckputz-historisch, Universalputz, Universalputz-fino o Silikatputz. Antes de un acabado con KEIM Brillantputz, debe aplicarse una mano de pintura con KEIM Putzgrund.

KEIM Standardputz como enlucido:

Todas las pinturas KEIM para interior y exterior son adecuadas.

Puede pintarse al cabo de 10 días.

Trabajos previos necesarios en exterior: fluatar con KEIM Neutralizador de pH, diluido 1:3 con agua, y lavado posterior con agua limpia.

Consumo

Aprox. 1,4 mm/m² por mm de espesor

Como enfoscado:

Aprox. 21 kg/m² para 15 mm de espesor

Como enlucido:

Aprox. 7,0 kg/m² para 5 mm de espesor

Los consumos indicados son orientativos y dependen de las características del soporte y la forma de aplicación. El consumo exacto sólo puede determinarse mediante pruebas en obra.

Limpieza de utensilios

Inmediatamente después del uso con abundante agua.

5. Presentación

Sacos de 35 kg

6. Conservación

En lugar seco y fresco, al abrigo de la humedad. En envase original sin abrir, puede almacenarse aprox. 12 meses.

7. Señalización de peligrosidad

Xi Irritante

R 38 Irrita la piel.

R 41 Riesgo de lesiones oculares graves.

S 2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

S 22 No respirar el polvo.

S 24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.

S 26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S 37/39 Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

S 46 En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela etiqueta o el envase.

8. Señalización para el transporte

No procede

9. Gestión de residuos

Catálogo de residuos Europeo nº. 17 01 01

El producto mezclado con agua y endurecido, puede ser gestionado como escombros de obra. Llevar al reciclaje sólo los envases totalmente vacíos.

10. Indicaciones

Proteger las superficies que no se vayan a tratar (p.ej. vidrio, piedra natural, cerámica, etc.) con medidas adecuadas. Las salpicaduras en superficies adyacentes deben eliminarse inmediatamente con agua. Proteger los ojos y la piel contra salpicaduras. Guardar fuera del alcance de los niños.

Giscode: ZP 1

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto...Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.

