



## FICHA TÉCNICA

# KEIM STUCCO-FONDO

## 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

KEIM Stucco-Fondo es una pasta lista al uso para capas de fondo, a base de cal apagada como ligante, y enriquecida con polvo de mármol natural de alta calidad. KEIM Stucco-Fondo forma parte del sistema KEIM Stucco.

Componentes del sistema KEIM Stucco:

- KEIM Stucco-Classic
- KEIM Stucco-Primo
- KEIM Stucco-Fondo
- KEIM Stucco-Sapone

## 2. AREAS DE APLICACIÓN

KEIM Stucco-Fondo forma parte del sistema KEIM Stucco y se emplea para capas de fondo en soportes mixtos, con diferencias de absorción, muy lisos o problemáticos por otros motivos. Prepara un soporte plano, mejora la adherencia e iguala el soporte antes de la aplicación posterior de estuco decorativo con KEIM Stucco-Classic.

## 3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- De granulometría fina
- Cremoso en la aplicación
- Características físicas intachables
- Altamente transpirable
- Adverso al crecimiento de moho por su alcalinidad natural
- Ignífugo

### Datos característicos:

- Contenido orgánico: < 5%
- Densidad: aprox. 1,51 gr/cm<sup>3</sup>

### Tonalidad

Blanco

## 4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

Para la aplicación de los productos KEIM Stucco, deben emplearse espátulas o llanas inoxidables.

### Preparación del soporte

Los productos del sistema KEIM Stucco son adecuados para todos los soportes habituales en interior, a excepción de pinturas antiguas saponificables, pinturas a la cola, papel pintado, madera, azulejos y superficies lacadas.

El soporte debe estar plano, seco, limpio y libre de polvo y grasas.

Temperatura de ambiente y soporte durante la aplicación y el secado, > + 5° C.

Los soportes muy absorbentes deben ser tratados previamente con KEIM Spezial-Fixativ.

En soportes mixtos, soportes con diferencias de absorción, muy lisos o problemáticos por otros motivos, se recomienda aplicar una mano de pintura previa con KEIM Stucco-Primo, y un tendido completo con KEIM Stucco-Fondo. Este tendido con KEIM Stucco-Fondo debe aplicarse con un consumo de producto de aprox. 800-1000 g/m<sup>2</sup>, y sin ejercer presión ni planchado posterior. El tiempo de espera entre la pintura previa con KEIM Stucco-Primo y el tendido con KEIM Stucco-Fondo es de aprox. 12 horas.

Aviso: KEIM Stucco-Fondo no es adecuado para rellenar cavidades o desniveles. Estos deben ser preparados previamente con una masilla adecuada.

En caso de sangreo del soporte, debe aplicarse un sellado intermedio con KEIM Fondo blanco antimanchas. En este caso, el paso de trabajo anterior deberá repetirse al cabo de 24 horas.

### Aplicación del estuco

Una vez seco el soporte preparado, se aplicarán las capas de estuco con KEIM Stucco-Classic.

### Consumo

Para un tendido completo de fondo en soporte liso, aprox. 800-1000 g/m<sup>2</sup> de KEIM Stucco-Fondo.

### Limpieza de herramientas

Inmediatamente después del uso con agua.

## 5. PRESENTACIÓN

KEIM Stucco-Fondo:  
Envases de 6 kg y 24 kg



### 6. CONSERVACIÓN

Aprox. 24 meses en lugar seco y fresco, protegido contra heladas.

### 7. GESTIÓN DE RESIDUOS

Catálogo europeo de residuos: nº 10 13 99.  
Llevar al reciclaje sólo los envases totalmente vacíos.

### 8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Las superficies que no se vayan a pintar (p.ej. vidrio, piedra natural, cerámica, madera etc.) deben protegerse con medidas adecuadas. Proteger los ojos y la piel contra salpicaduras.  
Guardar fuera del alcance de los niños.

Observe la ficha de datos de seguridad.

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.

