



KEIM Stucco-Classico

1. Descripción de producto

KEIM Stucco-Classico es una pasta de alisado para técnicas de planchado de cal según el modelo clásico, a base de cal en pasta como ligante, y enriquecida con polvo de mármol natural seleccionado. KEIM Stucco-Classico forma parte del sistema KEIM Stucco.

Componentes del sistema KEIM Stucco:

- KEIM Stucco-Classico
- KEIM Stucco-Puntinato
- KEIM Stucco-Primo
- KEIM Stucco-Fondo
- KEIM Stucco-Sapone

2. Areas de aplicación

KEIM Stucco-Classico se emplea en el marco del sistema KEIM Stucco, para la decoración de interiores en la técnica clásica de planchado de cal, comparable con estuco lustro. Los productos KEIM Stucco permiten realizar efectos de acabado de extraordinaria calidad.

3. Características

- Permite decoraciones individualizadas
- Cremoso en la aplicación
- Acabado entre poco y muy brillante según compresión
- Idóneo en sus características físicas
- Altamente transpirable
- Adverso al crecimiento de hongos por su alcalinidad natural
- Ignífugo

Datos característicos

- Contenido orgánico: < 5%
- Peso específico: aprox. 1,55 g/cm³

Tonalidades

Puede suministrarse en los siguientes tonos minerales naturales:

- **Blanco (S 10)**
- **Tonos standard (S 11 – S 20)**
S 11 amarillo oro, S 12 melocotón, S 13 naranja, S 14 rosado, S 15 salmón, S 16 terracota, S 17 pistacho, S 18 oliva, S 19 nácar, S 20 granito
- **Tonos especiales (V 21 – V 35)**
V 21 amarillo topacio, V 22 ámbar, V 23 naranja carneol, V 24 rojo diamante, V 25 coral, V 26 rojo granate, V 27 verde esmeralda, V 28 verde cobalto, V 29 turquesa cobalto, V 31 azul cobalto, V 32 grafito, V 33 basalto, V 34 plata, V 35 oro

Aviso: Los tonos especiales sólo pueden almacenarse 3 meses.

El color blanco y todos los demás tonos pueden mezclarse entre sí en cualquier proporción. La mezcla debe realizarse con sumo cuidado para obtener una tonalidad homogénea. Al batir con batidora eléctrica, debe usarse una batidora de cesta para evitar pérdida por fricción del envase. Un tiempo de reposo de 12 horas después de batir, mejora la consistencia del producto para su aplicación. En caso de usar tonos especiales, observe que el tiempo de almacenaje está limitado a 3 meses.

4. Indicaciones de aplicación

Para la aplicación de los productos KEIM Stucco deben emplearse llanas o espátulas inoxidables.

Preparación del soporte

Los productos del sistema KEIM Stucco son adecuados para todos los soportes habituales en interiores, excepto recubrimientos antiguos saponificables, pinturas a la cola, papel pintado, madera, azulejos y superficies esmaltadas o barnizadas.

El soporte debe estar plano, firme, seco, limpio y libre de polvo y grasa.

Temperatura de ambiente y soporte durante la aplicación y el secado, > +5° C.

En soportes muy absorbentes recomendamos una imprimación previa con KEIM Spezial-Fixativ.

En soportes mixtos, con diferencias de absorción, muy lisos o problemáticos por otros motivos, recomendamos aplicar una mano de pintura previa con KEIM Stucco-Primo y un tendido completo con KEIM Stucco-Fondo. En el tendido con KEIM Stucco-Fondo deben aplicarse aprox. 800-1000 gr/m² y sin ejercer presión. El tiempo de espera entre la mano previa con KEIM Stucco-Primo y el tendido con KEIM Stucco-Fondo es de aprox. 12 horas. El tendido con KEIM Stucco-Fondo crea un soporte idóneo para el posterior espatulado con KEIM Stucco-Classico o KEIM Stucco-Puntinato.

En caso de sangreo de manchas, debe aplicarse un sellado intermedio con KEIM Selladora blanca o KEIM Fondo blanco antimanchas. En este caso, el paso de trabajo anterior deberá repetirse al cabo de 24 horas.

Aplicación del espatulado decorativo

Una vez seco el soporte preparado, se realizarán siempre tres capas de espatulado decorativo con KEIM Stucco-Classico:

1) Espatulado de fondo

KEIM Stucco-Classico se aplica en una cantidad de aprox. 600-800 gr/m² en toda la superficie, sin ejercer presión. El material no debe ser compactado después de la aplicación.

2) Espatulado intermedio

Una vez seco el espatulado de fondo, se aplica KEIM Stucco-Classico en una cantidad de aprox. 300 gr/m², trabajando "en cruzado" con llana de estuco. La forma de aplicación de esta capa es la más determinante para el aspecto final de la superficie. Tampoco en esta capa debe compactarse el material después de la aplicación.

3) Espatulado de acabado

Una vez seco el espatulado intermedio, se aplica KEIM Stucco-Classico con tan sólo unos 100 gr/m², trabajando "en cruzado". Cuando empiece a secar (al cabo de aprox. 20-30 minutos), se compacta el material. Para ello, se ejerce primero poca y después cada vez más fuerza sobre la superficie. Este proceso otorgará el brillo típico al estuco.

Tratamiento posterior

Para conseguir mayor profundidad de color, puede aplicarse posteriormente un acabado de jabón con KEIM Stucco-Sapone.

KEIM Stucco-Sapone es una pasta de jabón natural. Es transparente, soluble al agua, tiene poco olor y no amarillea.

KEIM Stucco-Sapone se aplica a llana de forma homogénea sobre el estuco seco, 48 horas después del último espatulado y hasta la saturación. Una vez seca, se retira el material sobrante con un paño blando. Posteriormente, se abrillanta la superficie.

Aviso: El tratamiento posterior con KEIM Stucco-Sapone no aumenta la protección al agua.

Consumo

Para tres capas de espatulado sobre soporte liso, aprox. 1000 – 1200 gr/m² de KEIM Stucco-Classico. Para el tratamiento posterior, aprox. 30-60 gr/m² de KEIM Stucco-Sapone.

Limpieza de utensilios

Inmediatamente después del uso, con agua.

5. Presentación

KEIM Stucco-Classico:

S 10 blanco: Envases de 1 kg y 6 kg

S 11 – S 20: Envases de 1 kg y 6 kg

V 21 – V 35: Envases de 1 kg y 6 kg

KEIM Stucco-Sapone:

Envases de 2 kg y 4 kg

6. Conservación

24 meses en lugar fresco, protegido contra las heladas, y envase cerrado. Proteger contra el calor y la incidencia directa del sol.

7. Señalización de peligrosidad

Xi Irritante

R38:	Irrita la piel
R 41:	Riesgo de lesiones oculares graves.
S 2:	Manténgase fuera del alcance de los niños.
S 24/25:	Evítese el contacto con los ojos y la piel.
S 26:	En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
S 36/37/39:	Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

8. Señalización para el transporte

no procede

9. Gestión de residuos

Catálogo europeo de residuos: nº 10 13 99

Llevar al reciclaje sólo los envases totalmente vacíos.

10. Indicaciones

Las superficies que no se vayan a tratar (p.ej. vidrio, piedra natural, cerámica, etc.) deben ser protegidas con medidas adecuadas. Las salpicaduras en zonas adyacentes deben eliminarse inmediatamente con abundante agua. Proteger ojos y piel contra salpicaduras.

Guardar fuera del alcance de los niños.

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.

