



FICHA TÉCNICA

KEIM XPOR® - STRUKTURBESCHICHTUNG

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Recubrimiento listo al uso a base de silicato según DIN 18363, 2.4.1

2. ÁREAS DE APLICACIÓN

Acabado sobre mortero aligerado Xpor, en el marco del SATE KEIM Xpor.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Datos característicos

- Peso específico: aprox. 1,60 gr/cm³
- Resistencia a la difusión del vapor de agua: sd = 0,06 m
- Permeabilidad al agua líquida (24 h): w ≤ 0,1 kg/(m²·h^{0.5})

Tonalidades

Según KEIM Palette exclusi, índice de refracción de la luz ≥ 30

4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

Preparación del soporte

El soporte debe estar limpio, seco, sano, firme y libre de sustancias que afecten a la adherencia.

Aplicación

Mano de fondo: Xpor-Strukturbeschichtung puede diluirse con máx. 10% KEIM Spezial-Fixativ. Tiempo de secado entre manos, mínimo 12 horas.

Mano de acabado: Aplicar Xpor-Strukturbeschichtung sin diluir, a brocha o a rodillo. Emplear siempre producto del mismo lote de fabricación en un paño completo.

Condiciones de aplicación

A partir de + 5° C hasta máximo 30°C de temperatura de ambiente y soporte, hasta máx. 80% de humedad ambiental durante la aplicación y el secado. No aplicar al pleno sol, en soportes recalentados por el sol, ni con lluvia o viento fuerte.

Consumo

Para dos aplicaciones, aprox. 0,85 kg/m²

Limpieza de herramientas

Inmediatamente después del uso con agua.

5. PRESENTACIÓN

Envases de 25 kg

6. CONSERVACIÓN

Aprox. 12 meses en envase cerrado y lugar fresco, protegido contra las heladas.

7. GESTIÓN DE RESIDUOS

Catálogo europeo de residuos: n° 08 01 12.
Llevar al reciclaje sólo los envases totalmente vacíos.

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Las superficies que no se vayan a pintar (p.ej. vidrio, piedra natural, cerámica, madera etc.) deben protegerse con medidas adecuadas. Lavar las salpicaduras en zonas adyacentes inmediatamente con abundante agua. Proteger los ojos y la piel contra salpicaduras. Guardar fuera del alcance de los niños.

Código de producto: M-SK 01

Observe la ficha de datos de seguridad.

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.



KEIM ECOPAINT IBÉRICA S.L.

Octavio Lacante, 55 / 08100 Mollet del Vallès / Tel. +34 932 192 319 / Fax +34 932 191 455
www.keim.es / info@keim.es