



## FICHA TÉCNICA

# KEIM ANPUTZLEISTE 3D-UNIVERSAL

## 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

---

Universelles Anschlussprofil als Anputz- und Dichtleiste mit Gewebe, integrierter Dichtlasche aus TPE für dreidimensionale Bewegungsaufnahme und Putzabzugskante. Abknickbare Schutzlasche für Abdeckfolie.

## 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

---

Für dauerhafte und schlagregendichte Anschlussfugen zwischen Blendrahmen bzw. Türstock und WDVS. Die Bewegungen aus dem Bauteil und dem WDVS werden aufgenommen.

Geeignet für enmarcados de puertas y ventanas.

Weitere Hinweise zur Anwendung in den KEIM Detailplanungen.

## 3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

---

- de uso universal
- Reacción al fuego: difícilmente inflamable B1 según DIN 4102
- resistente al envejecimiento

### DATOS CARACTERÍSTICOS DEL MATERIAL:

- Estanqueidad probada contra la lluvia intensa, presión máx. del viento: 600 Pa
- Clasificación de acuerdo con las directrices: Klasse A (Ö-Norm Klasse III)
- Gewebefahne Maschenweite: 4 x 4 mm, 6 x 6 mm
- Gewebefahne Breite: ca. 12,5 cm
- Espesor máximo de aislamiento: 300 mm
- Mayor espesor de aislamiento: auf Anfrage
- Tamaño máx. de ventana: 10 m<sup>2</sup>
- Color: blanco/gris

## 4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

---

### PREPARACIÓN DE SOPORTE:

Limpia el marco. El marco de la ventana debe estar seco, limpio, nivelado y libre de capas reductoras de adherencia. Antes de utilizar perfiles adhesivos, realizar una prueba adhesiva. Para ello, limpie en un lugar oculto con un paño limpio y seco (sin productos de limpieza). Pegue la sección de la tira (aprox. 10 cm) y presione firmemente. Después de un tiempo de espera de aproximadamente 10 minutos, retire lentamente el perfil del sustrato. Para la idoneidad del adhesivo, la cinta de espuma debe adherirse a ambas superficies (perfil y sustrato) = falla completa de la espuma. Sobre sustratos críticos como p. Por ejemplo, ventanas de plástico con lámina, ventanas de madera aceitadas o pintadas, ventanas de metal recubiertas de polvo o teflón, la fuga de cera, aceite y plastificantes nunca se puede descartar por completo.

### CONDICIONES DE APLICACIÓN:

A partir de mín. 5 °C hasta máx. 30 °C de temperatura de ambiente y soporte durante la aplicación y el secado. No aplicar con incidencia directa del sol ni en soportes recalentados por el sol. Proteger las superficies durante y después de la aplicación contra el sol directo, contra viento y lluvia.

## FICHA TÉCNICA – KEIM ANPUTZLEISTE 3D-UNIVERSAL

### CONSUMO:

aprox. 1,1 m/m

### FIJAR CON TACOS:

### TRATAMIENTO POSTERIOR:

Después de la capa final de KEIM Anputzleiste 3D-Universal, la solapa protectora se rompe y se retira.

## 5. PRESENTACIÓN

Nombre del producto	Länge [m]	Stück je VE	Contenido por PU [m]	Tipo de envase
Anputzleiste 3D-Universal 4x4	2,40	25	60	cartón
Anputzleiste 3D-Universal-Black 4x4	2,40	25	60	cartón
Anputzleiste 3D-Universal 6x6	2,40	25	60	cartón

Lieferung kartonweise.

## 6. ALMACENAMIENTO

Condiciones de almacenamiento
0 0 seco protegido de las heladas

Beipackzettel in der Verpackung beachten!

## 7. GESTIÓN DE RESIDUOS

Código de residuo: 17 09 04

## 8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

No hay notas especiales.

**9. INDICACIONES GENERALES**

**POSICIÓN Y DIMENSIÓN DE LA VENTANA**

Posición de la ventana	maximale Dämmstoffdicke	max. Fenstergröße	Clasificación de acuerdo con las directrices
	≤ 300 mm	≤ 6 m <sup>2</sup>	Klasse C
	≤ 300 mm	≤ 10 m <sup>2</sup>	Klasse B (Ö-Norm Klasse II)
	≤ 300 mm	≤ 2,6 m <sup>2</sup>	Klasse B (Ö-Norm Klasse II)
	≤ 160 mm	≤ 6 m <sup>2</sup>	Klasse B (Ö-Norm Klasse II)
	≤ 300 mm	≤ 10 m <sup>2</sup>	Klasse A (Ö-Norm Klasse III)
	≤ 300 mm	≤ 10 m <sup>2</sup>	Klasse A (Ö-Norm Klasse III)

**CLASIFICACIÓN DE LAS GUÍAS SEGÚN SU ABSORCIÓN DE MOVIMIENTO**

Clasificación de acuerdo con las directrices	Alargamiento [kN]	Desplazamiento [mm]	Cizalladura [mm]
Klasse A (Ö-Norm Klasse III)	≥ 3,5 mm	≥ 2,0 mm	≥ 2,0 mm
Klasse B (Ö-Norm Klasse II)	≥ 3,0 mm	≥ 1,5 mm	≥ 1,5 mm
Klasse C	≥ 2,0 mm	≥ 1,5 mm	≥ 1,0 mm

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.

