



FICHA TÉCNICA

KEIM UNIVERSALPUTZ (1,3 MM)

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

KEIM Universalputz es un mortero de capa fina para fachadas y reparaciones, a base de cal y cemento, con aditivos orgánicos y armado con fibras (mortero para revoco según EN 998-1). KEIM Universalputz corresponde a la categoría de morteros CS III (P II según DIN 18 550).

En combinación con pinturas minerales KEIM, se consigue un sistema de revoque y pintura adaptado entre sí.

2. AREAS DE APLICACIÓN

Para reparar / reparar:

- revoques antiguos firmes (también revoques sintéticos)
- pinturas antiguas firmes (también pinturas sintéticas)
- en interiores y exteriores
- grietas
- zonas problemáticas
- permite incorporación parcial o global de malla de refuerzo (p.ej. malla de fibra de vidrio KEIM o malla KEIM para interiores)

No puede ser aplicado sobre soportes plasto-elásticos o saponificables.

KEIM Universalputz como enlucido, puede ser texturado, fratasado o talochado.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Base ligante: Cal y cemento blanco con áridos calcáreos, así como áridos aligerados, y armado con fibras; hidrófugo.
- Granulometría: 0 - 1,3 mm
- Peso a granel: 1,35 gr/cm³

Datos característicos según EN 998-1:

- Resistencia a la compresión
a los 28 días: Categoría CS III
(3,5-7,5 N/mm²)

- Permeabilidad al vapor de agua, μ : ≤ 10
- Absorción de agua: W 2
- Conductividad térmica
 $\lambda_{10, \text{dry, mat}}$: $\leq 0,82 \text{ W/(mK)}$ para P = 50%
 $\leq 0,89 \text{ W/(mK)}$ para P = 90%
(Valores de tabla según EN 1745)

4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

Trabajos previos

Comprobar que el soporte esté firme. Eliminar las partículas mal adheridas de revestimientos anteriores, mecánicamente o con agua a presión.

Aplicación

Los soportes muy absorbentes deben humedecerse previamente.

Consumo de agua: aprox. 240 ml/kg (= 6 lt/saco de 25 kg), mezclar con batidora o máquina pastadora. Aplicación en una o varias capas, por capa mín. 4 mm y máx. 10 mm de espesor.

En caso de empleo como enlucido, texturar o fratar. En soportes no absorbentes, no puede ser fratasado hasta después de un endurecimiento suficiente, aplicando una capa fina adicional.

Armado

Aplicar una primera capa de aprox. 3 - 4 mm de KEIM Universalputz, colocar la malla (con solape de 10 cm), apretando con llana sin dejar pliegues, y cubrir con una capa adicional de aprox. 2 mm de KEIM Universalputz. La malla debe quedar en la mitad superior de la capa de enlucido, lo más cercano posible a la superficie, pero completamente cubierta. El espesor de capa total debe ser de al menos 6 mm.

Observe:

Se debe evitar un mezclado excesivo, en caso contrario, puede producirse una pérdida notable de dureza. El producto que ya haya empezado a cuajar, no debe ser mezclado con producto nuevo.

Condiciones de aplicación

La temperatura de ambiente y soporte no debe estar por debajo de los + 5°C durante la aplicación ni

durante el secado. No aplicar con incidencia directa del sol, ni en paramentos recalentados por el sol. Proteger las superficies durante y después de la aplicación contra viento y lluvia.

Tiempo de secado

1 día por mm de espesor, si se desea aplicar otra capa de revoque. Antes de pintar, debe respetarse un tiempo de secado de 10 días.

Trabajos posteriores

- con enlucidos, como KEIM Stucasol o KEIM Brillantputz, sin necesidad de trabajos previos.
- con pintura: son aptos todos los sistemas de pintura KEIM para interiores y exteriores. Espesor mínimo para la aplicación de KEIM Purkristalat: 5 mm

Trabajos previos necesarios en exteriores:

Fluatar con KEIM Neutralizador de pH, diluido 1:3 con agua, y aclarado posterior con agua limpia.

Consumo

aprox. 1,1 kg/m² por mm de espesor de capa.

Limpieza de herramientas

Inmediatamente después del uso, con agua.

5. PRESENTACIÓN

Sacos de 25 kg

6. CONSERVACIÓN

12 meses en lugar seco.

7. GESTIÓN DE RESIDUOS

Catálogo europeo de residuos: 17 01 01

Sólo deben llevarse al reciclaje sacos totalmente vacíos.

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

La cal y el cemento son alcalinos en combinación con agua. Las superficies que no se vayan a tratar, especialmente vidrio, cerámica, piedra natural etc., deben protegerse con medidas adecuadas. Proteger los ojos y la piel contra salpicaduras. No comer ni beber durante el trabajo.

Guardar fuera del alcance de los niños.

Observe la ficha de datos de seguridad.

9. CERTIFICADOS Y SELLOS DE CALIDAD

CE	
KEIMFARBEN GmbH Keimstrasse 16 D-86420 Diedorf 13 N° 01 0004	
EN 998-1: 2010 Mortero de enlucir normal GP	
Mortero de enlucir para usar como revoque exterior e interior para paredes, techos, columnas y tabiques	
Comportamiento al fuego:	A1
Absorción de agua:	W2
Permeabilidad al vapor de agua:	$\mu \leq 10$
Resistencia a la tracción:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (con aspecto de rotura A, B o C)
Conductividad térmica:	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/mK}$ para P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/mK}$ para P=90% (Valores de tabla)
Durabilidad:	NPD
Sustancias peligrosas:	NPD



Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.